

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da SARGOM S.R.L.

GOMMA ESPANSA A CELLULE CHIUSE -EPDM-

BASE	Struttura cellulare	Colore	Densità Kg/m ³	Shore C	Assorbimento Acqua%	Allungamento a rottura %	Resistenza a rottura	Resistenza allo strappo Kg/cm ²
EPDM	CHIUSA	NERO	150	20	≤5	≥130	≥400Kpa	5

Applicazioni: molto leggero e perfettamente impermeabile è utilizzato per isolamento termico ed acustico, come guarnizioni di tenuta stagna per liquidi o elementi gassosi.

Adatto anche per porte e finestre, molto leggero resistente sia al freddo che al caldo -40°C + 85°C con punte sino a 120°C intermittenti

