

NR ESPANSA

LAIDRO 20 Sp. (GE20)

COMPOSIZIONE	GOMMA NATURALE NR
STRUTTURA CELLULARE	APERTE
CLORE	ARANCIO
DENSITA' (iso 845-88-astm d 3575)	200 KG/m³
ASSORBIMENTO ACQUA (astm d 1056)	≤ 50%
CAMPO DI TEMPERATURA	-40°C +80°C
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (astm d 412)	350%
RESISTENZA A ROTTURA (astm d 412)	1200 k
RESISTENZA ALLA COMPRESIONE	SET 50% 22h 23°C 0% Rilascio dopo 30"
RESISTENZA ARIA + U.V.	SCARSO
RESISTENZA OZONO	SCARSO
RESISTENZA OLII	SCARSO
RESISTENZA FIAMMA	SCARSO

