

# SCHEDA TECNICA

**SARGOMS**

articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Schema tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da SARGOM S.R.L.

**411**

| COMPOSIZIONE                    | SILICONE ESPANSO                                      | VALORI TIPICI |
|---------------------------------|---|---------------|
| STRUTTURA CELLULARE             | CHIUSE  |               |
| COLORE                          | BIANCO - ROSSO  |               |
| DENSITA'                        | 250 +/- 40 KG/m3                                      | 256           |
| CONDUCIBILITA' TERMICA          | $6,4 \times 10^{-2} \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$     |               |
| CAMPO DI TEMPERATURA COSTANTE   | - 70° / + 200°C (+ 260°C intermittente)               |               |
| SFORZO ALLA COMPRESSIONE AL 40% | 90 +/- 40 kPa   | 90            |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA          | min. 150%   | 200%          |
| RESISTENZA A ROTTURA            | 0,75 min. N.mm2                                       | 1,2           |
| COMPRESSION SET 22 ore a 70°C   | 15% Max   | 10%           |
| RESISTENZA ALLE RADIAZIONI      | >10 <sup>5</sup> GRAYS (10 <sup>7</sup> RADS) TIPICHE |               |
| AUTOESTINGUENZA                 | FMVSS 302 (SE) - HBF (UL 94)                          | PASSA         |
| DUREZZA SHORE 00                | 55 +/- 5  | 45            |
| DUREZZA SHORE A                 | 5 +/- 2   |               |

**SU RICHIESTA**

ADESIVO ACRILICO

**CARTA** - 75 GR/M2**ADESIVO** - 55 GR/M2**TEMPERATURA** - -50/+180 ° C

\* Densita' misurata su un diametro estruso di 25 mm. Per altre misure, naturalmente la scheda tecnica sara' differente.

\*\* La durezza shore e' misurata su un campione sp.mm.10.

\*\*\* Lo sforzo a compressione e' misurato su un campione sp.mm.25.

# Non e' possibile avere un dato certo per la durezza Shore A sulle spugne.

Le informazioni sopra citate devono essere considerate come una guida, ma non possono essere citate come un obbligo da parte nostra.

Data Emissione/Issue Date 23/06/2008

Revisione/Revision 00 Del/Of 23/06/2008