SALDOBIN/20RBL/ISO3821

SARGOM
articoli gomma e plastica tecnico-industriali
Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15
25050 Rodengo Saiano (Bs)
Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882
Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

IMPIEGO

Tubo binato in gomma long length idoneo per conduzione di ossigeno/acetilene nelle attrezzature di saldatura.

Normative di riferimento: **ISO 3821**

- ***Temperatura:*** -25°C +80°C

STRUTTURA

- ***Sottostrato:*** liscio in gomma nera.
- ***Rinforzi:*** inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- ***Copertura:*** in gomma blu (ossigeno)/rossa (acetilene) resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e al contatto con scorie di saldatura incandescenti.
- ***Superficie:*** liscia estrusa.
- ***Marcatura:*** ad inchiostro

"H.T. – ISO 3821 – 2 Mpa - W.P. 20 BAR – diam. – OXYGEN – anno"

"H.T. – ISO 3821 – 2 Mpa - W.P. 20 BAR – diam. – ACETYLENE – anno"

APPLICATION

Twin long length rubber hose suitable for delivery of oxygen/acetylene in welding equipments.

Standards: **ISO 3821**

- ***Temperature range:*** -25°C +80°C

CONSTRUCTION

- ***Tube:*** black, smooth rubber.
- ***Reinforcement:*** high strength synthetic textile yarn.
- ***Cover:*** blue (oxygen)/red (acetylene), abrasion, weathering and red hot welding slags resistant rubber.
- ***Surface:*** smooth extruded.
- ***Branding:*** ink marking

"H.T. – ISO 3821 – 2 Mpa - W.P. 20 BAR – diam. – OXYGEN – year"

"H.T. – ISO 3821 – 2 Mpa - W.P. 20 BAR – diam. – ACETYLENE – year"

DIAMETRO INTERNO *INSIDE DIAMETER*		DIAMETRO ESTERNO *OUTSIDE DIAMETER*		PESO TEORICO *WEIGHT*		PRESS. ESERCIZIO *WORKING PRESSURE*		PRESS. SCOPPIO *BURST PRESSURE*		RAGGIO CURVATURA *BENDING RADIUS*		LUNGHEZZA *LENGTH*	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mm	inch	mt	ft
5+5	3/16"	12	15/32"	0.23	0.15	20	300	60	900	40	1.57"	100	328
6+6	1/4"	13	1/2"	0.35	0.24	20	300	60	900	40	1.57"	100	328
8+8	5/16"	15	19/32"	0.40	0.27	20	300	60	900	40	1.57"	100	328

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.

Rev. 1