

ASSEMBLER® EFFETTO VENTOSA

ADESIVO PER LA COSTRUZIONE SUPERFORTE E PRIVO DI SOLVENTI

CON OTTIMA PRESA INIZIALE DI 120 KG/M².

SARGOM
articoli gomma e plastica tecnico-industriali
Sargom s.r.l. via G. Berio, 15
25050 Rodengo Saiano (Bs)
Tel. 030/317741-6810320 - Fax 030/320882
Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da SARGOM S.R.L.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Adesivo per la costruzione superforte e privo di solventi a base di dispersione di polimero di acrilato con ottima presa iniziale. Ideale per un tenace incollaggio a superfici porose di qualsiasi materiale che necessita di adesione immediata. Facilmente applicabile e riempitivo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per il fissaggio immediato di legno, plastica, metallo, pietre, gesso, piastrelle, schiuma di polistirolo (poliuretano) su superfici di calcestruzzo, pietra, intonaco, legno e truciolato. Ad esempio: il fissaggio di intelaiature, zoccolature, soglie, lastre in legno, davanzali di finestra, lastre in gesso e piastrelle. Molto indicato per materiali decorativi, ad esempio ornamenti e bordature di gesso/polistirolo/poliuretano, targhette, prese a parete. Non indicato per il fissaggio di materiali non porosi a superfici non porose. Non adatto per il fissaggio su superfici con grado di umidità costantemente elevato e/o a contatto prolungato con acqua. Non adatto per specchi, polietilene (PE) e polipropilene (PP).

PROPRIETÀ

- Ottima presa iniziale: 120 kg/m²
- Ottima resistenza finale
- Mantiene l'elasticità
- Spettro di adesione universale
- Riempitivo
- Privo di solventi
- Basta con viti e chiodi: facile e veloce

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C

Requisiti delle superfici: I materiali da incollare devono essere ben asciutti,

puliti e sgrassati. Uno dei materiali da attaccare deve essere poroso. Assicurarsi che la superficie sia resistente.

Utensili: Eventualmente, utilizzare un martello in gomma per il fissaggio.

APPLICAZIONI

Utilizzo: Lastre e pannelli per rivestimenti murari: circa 5-8 m²/kg a seconda del peso del materiale. Incanniciatura, zoccolatura e listellatura: circa 4 - 6 m²/kg di superficie incollata.

Modalità di utilizzo:

Applicare uno strato uniforme, in base al peso del materiale, e lasciare uno spazio di 20-30 cm tra una goccia e l'altra. Applicare sempre la colla sugli angoli e lungo i bordi. Per il fissaggio, applicare uno strato sottile e uniforme su un lato aiutandosi con una spatola dentata. Applicare il materiale direttamente con movimento rotatorio ed esercitare una forte pressione o picchiettare. Il materiale poi non potrà più essere spostato. Per materiali pesanti, eventualmente correggere o puntellare.

Macchie/Residui: Rimuovere direttamente con acqua i residui di colla ancora freschi. I residui di colla secchi possono essere asportati solo meccanicamente.

Consigli: Per il fissaggio di pietra naturale, utilizzare Bostik Poly Max®.

Per il fissaggio di un materiale non poroso a una superficie non porosa si consiglia di utilizzare Bostik Poly Max®.

Per l'applicazione in luoghi permanentemente umidi o a contatto prolungato con acqua, utilizzare Bostik Poly Max®.

TEMPI DI ESSICAMENTO*

Resistenza finale: Resistenza massima dell'incollaggio dopo ca. 24 ore

*Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Buona

Resistenza all'acqua: Limitata

Resistenza alle temperature: Da -20°C a +100°C.

Resistenza ai raggi UV: Molto buona

Resistenza alle sostanze chimiche: Buona

Possibilità di riverniciatura: Molto buona

Elasticità: Buona

Potere riempitivo: Buona

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale di base: Dispersione di polimero di acrilato

Colore: Bianco

Viscosità: Pastosa

Residuo secco: ca. 65 %

Densità: ca. 1,28 g/cm³

Effetto ventosa iniziale: ca. 0,12 N/cm²

Resistenza finale: ca. 800 N/cm²

Ritiro: ca. 35 %

TEMPO DI COSERVAZIONE

Almeno 24 mesi dopo la produzione. La durata si riduce se la confezione non è integra. Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.