

LASTRE IN GOMMA

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME

1506

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Lastra para standard

POLIMERO:

NR

APPLICAZIONE

Para

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ASTM D 2240	40	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ASTM D 412C	20	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ASTM D 412C	550	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ASTM D 624B	40	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm ³	DIN 53516		
PESO SPECIFICO	g/cm ³	DIN 53479	0,97	± 0,03

INVECCHIAMENTO	Δ H	Sh.A3		3
In: Aria	Δ CR	%	ASTM D 573	- 40
Per: 72 h	Δ AR	%		- 40
A: 70 °C	Δ V	%		
INVECCHIAMENTO	Δ H	Sh.A3		-3
In: Acqua	Δ CR	%	ASTM D 471	
Per: 72 h	Δ AR	%		
A: 50 °C	Δ V	%		+ 3

TEMPERATURE DI ESERCIZIO					
In Aria	°C	ASTM D 573	min:	- 35	max: + 70
In Olio	°C	ASTM D 471	min:		max:
In Acqua	°C	ASTM D 471	min:		max: +70

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
ECCELLENTE	ECCELLENTE	BUONO	SCARSO	NON IDONEO	SCARSO

Questa scheda tecnica è stata redatta con la massima cura ed è il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.

SARGOMS

articoli gomma e plastica tecnico-industriali

Sargom s.r.l. via G.Bertoli, 15

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Tel.030/317741-6810320 - Fax 030/320882

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)

Distribuita da SARGOM S.R.L.