

LASTRA GOMMA SBR

<i>SPESSORE</i> <i>mm.</i>	<i>LARGHEZZA</i> <i>ROTOLI</i> <i>mt.</i>	<i>LUNGHEZZA</i> <i>ROTOLI</i> <i>mt.</i>	<i>PESO</i> <i>mq.</i>
1	1,20	10	1,5
2	1,20	10	3
3	1,20	10	4,5
4	1,20	10	6
5	1,20	10	7,5
6	1,20	10	9
8	1,20	10	12
10	1,20	10	15
15	1,20	10	22,5
20	1,20	5	30
25	1,20	5	37,5
30	1	1	45
40	1	1	60
50	1	1	85
60	1	1	100

Caratteristiche:

		Agenti termici (72 ore a 70°C)
Durezza	70 Shore	8 Shore
Carico di rottura	40 Kg/cm ²	-16%
Allungamento	200%	-12%
Compressione (22 ore a 70°C)	40%	
Resistenza allo strappo	14 Kg/cm	
Resistenza abrasione (<60 0,5 KG >60 1 Kg)	300 mm ³	
Temperatura	-25/+70 °C	

Applicazioni:

- Adatta per usi correnti, ha una discreta resistenza agli agenti chimici e all'ozono. E' la gomma comunemente più utilizzata in commercio.