

Lastra gomma per Membrana

Tessuto in cotone spalmato NBR Nero

Tessuto gommato	Unità di misura	Valore	Normativa UNI EN ISO
Spessore	mm.	0,20+/-0,02	2286-3
Peso	g/m. ²	230+/-10% g/m. ²	2286-2
Carico rottura ordito	N/5cm.	≥500 N/5cm.	1421
Carico rottura trama	N/5cm.	≥250 N/5cm.	1421
Allungamento a rottura ordito	%	≥20%	1421
Allungamento a rottura trama	%	≥10%	1421
Temperatura d'impiego	C°	-30°C + 90°C	
Tessuto		Co/PI	
Spessore	mm.	0,16+/-0,01	5084
Peso	g/m. ²	60+/-5 g/m. ²	5114
N° fili	N°/cm.	42x28	1049-2
Polimero		NBR	
Peso specifico	g/cm. ³	1,15+/-0,05 g/cm. ³	4818-4
Durezza	Sh.A	55+/-5	868
Colore		Nero	

