

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da **SARGOM S.R.L.**



Tipo di prodotto: Adesivo acetovinilico. **Campo d'impiego:** Incollaggio rapido di legno, laminati, carta, feltro, materiali vari. **Modalità d'uso:** Pulire le superfici da incollare da polvere o grassi, spalmare uno strato di collante di circa 1 mm su una delle due parti (per incollaggi difficili su entrambi le parti). L'applicazione si può effettuare a pennello o con spatole dentate. L'adesivo può essere diluito fino a viscosità desiderata o utilizzato tal quale. La diluizione porta ad una minor quantità di adesivo applicato. La quantità indicativa di utilizzo è 100-150 g/m², valore che può variare considerevolmente in funzione della porosità del legno. Per una migliore tenuta gli incollaggi devono essere sottoposti ad una pressione di 2.5-5 kg/cm². I giunti ricoperti di adesivo rinvengono e si termosaldano a temperature superiori a 70-80°C. Utilizzare Pattex Legno Express a temperature superiori a +5°C. **Note:** Non macchia i legni ricchi di tannino. **Dati tecnici:** Materie prime: acetato di polivinile.
Peso specifico: 1.1 g/cm³ circa.
Viscosità Brookfield: 10000 mPa.s circa.
Sostanza secca: 53% circa.
pH: 6 circa.
Tempo aperto: 2-4 min.
Tempo di presa: iniziale 5/10 minuti; finale 24 ore.
Resa: 100-150 g/m² circa.
Temperatura minima di filmazione: +5°C
Modalità di conservazione: teme il gelo. Conservare ed utilizzare a temperature superiori a 5°C.
Tempo di conservazione: stabile per un anno (se ben conservato).
Note di pericolosità: nessuna.