

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

SISTA SL 620

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sigillante siliconico a polimerizzazione neutra.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per applicazione sui supporti tipici dell'edilizia: calcestruzzo, muratura intonaco, pietra naturale, oltre che su metallo (scossaline e grondaie) e materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE); tra infisso e muratura, tra giunti di pareti divisorie.

In idraulica per tubazioni e canalizzazioni.

Non innesca fenomeni corrosivi, anche su metallo non verniciato, perciò è utilizzabile anche in lattoneria e carpenteria per lamiere saldate o sovrapposte, su acciaio e lamiera zincata.

Serramenti ed infissi in legno (legno-muratura) e in alluminio (metallo-muro). Non verniciabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	base elastomero siliconico e agenti resistenti alla muffa
Aspetto	pasta tixotropica
Peso specifico	1,01 g/ml circa
Tempo fuori polvere (tempo pelle)	20 minuti circa (in funzione della temperatura e umidità dell'ambiente)
Tempo di indurimento di massa	2 mm/24 ore circa (a 23°C e 50% U.R.)
Temperatura di applicazione	+5°C - +40°C
Temperatura di esercizio	-40°C - +100°C
Carico di rottura	16 kg/cm ² circa
Allungamento a rottura	450% circa
Modulo al 100% di allungamento	4 kg/cm ² circa
Durezza Shore A	18 circa
Movimento massimo di lavoro	±25%
Resistenza ai solventi/chimica	resiste alle muffe; resiste agli agenti atmosferici, ad acidi e basi diluite, alle soluzioni dei comuni detergenti.

STOCCAGGIO

Sista SL 620 deve essere conservato in luogo fresco e asciutto a temperatura non inferiore ai +5°C. Se ben conservato il prodotto è stabile per 1 anno.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti

Le superfici devono essere asciutte e prive di olii, grassi, polvere, ossidi.

Applicazione

Estrudere con una apposita pistola direttamente dalla cartuccia, tagliando il beccuccio in funzione del diametro del cordolo che si vuole estrudere. Lisciare il cordolo con una spatola bagnata di acqua saponata prima della formazione della pelle.

Avvertenze

Non esporre ad acqua battente prima della formazione di una consistente pelle superficiale. Il prodotto non ancora indurito può essere rimosso con alcool. Il prodotto polimerizzato può essere rimosso solo meccanicamente.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza. Per particolari applicazioni o resistenze chimiche consultare il nostro Ufficio Tecnico.

Sista SL 620 resiste ai raggi UV.