



BOSTIK® GOMMA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo policloroprenico monocomponente a solvente per l'incollaggio di gomme e tessuti gommati tra loro e altri materiali quali legno, metalli, ceramica, vetroresina, ecc.

- CAMPI DI IMPIEGO

Da usare come adesivo a contatto per usi generici. Idoneo per l'incollaggio di materiali sintetici rigidi e flessibili. Incolla ottimamente suole in gomma di scarpe e stivali, fissa guarnizioni in gomma di elettrodomestici e auto, resiste fino a temperature di 80°C. Polimerizza a temperatura ambiente, a presa rapida, facile da applicare con pennello o spatola dentata.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

€ Aspetto	liquido
€ Colore	giallo
€ Peso specifico	0,85 g/cm ³
€ Viscosità	1900 mPa.s
€ Tempo aperto	30 ÷ 40 min.
€ Tempo di presa	immediata
€ Resa	200 ÷ 400 g/m ²
€ Resistenza alla temperatura	70 ÷ 80°C**

** dopo 48 ore dall'incollaggio in esercizio continuo

- MODALITÀ D'USO

Il prodotto viene abitualmente applicato a pennello e a volte a spatola. Pulire e sgrassare le parti da incollare. Mescolare l'adesivo prima dell'uso, stendere un leggero strato sulle due parti da incollare, attendere l'evaporazione dei solventi, quindi accoppiare avendo cura di non imprigionare bolle d'aria, infine pressare uniformemente per alcuni secondi.

- AVVERTENZE

La massima forza di incollaggio si raggiunge dopo circa 48 ore. Dopo 4 giorni l'adesivo è insolubile in acqua e nelle soluzioni dei comuni detersivi.

- STOCCAGGIO

Il prodotto dopo confezionamento se ben conservato in luogo fresco e asciutto e a temperatura ambiente è stabile per almeno due anni.
Teme il gelo.

- ATTENZIONE

Non adatto per polietilene, polipropilene, PTFE.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto.