

## piattina prodotta con P.T.F.E. DUPONT non sinterizzato

**ESPANSO  
SOFFICE  
AUTOADESIVO**

**COMPOSIZIONE** 100% P.T.F.E. DUPONT 65/N.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

CHIMICAMENTE INERTE.

DENSITA': 0,55 gr/cm<sup>3</sup>.

É inodore e insapore

Soffice e flessibile si adatta a tutte le superfici anche rugose.

### RESISTENZE

PRESSIONE: 210bar.

TEMPERATURA: -200°C +280°C, con punte fino a 315°C.

CHIMICA: pH 0-14; è resistente a tutti i prodotti chimici e i solventi fatta eccezione per i materiali alcalini in condizioni particolari (come da letteratura Du Pont).

### PROPRIETA'

**ASSICURA** una tenuta perfetta di lunga durata su flange di pompe e compressori, di apparecchiature industriali e chimiche, di tubazioni e condutture di vapore, idrocarburi, fluidi aggressivi in genere e ossigeno.

Impiego su vasche di vetro-ceramica e in resina sintetica nell'industria chimica e alimentare.

### MODALITA' D'USO

Sgrassare, pulire e asciugare le superfici da giuntare; togliere la striscia protettiva dalla superficie adesiva e posizionare la guarnizione; concludere l'operazione con la sovrapposizione incrociata delle estremità o giuntando le stesse con taglio obliquo. Procedere al serraggio graduale e incrociato dei bulloni. Se necessario regolare il serraggio a raggiungimento della temperatura d'esercizio. In presenza di superfici fragili o di ridotte forze di serraggio, è preferibile la giunzione a taglio obliquo.

**PRODOTTO CERTIFICATO TÜV TESTING STANDARD MUC - KSP - A 066  
CONFORME ALLE NORME FDA e WRC.**