



Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da SARGOM S.R.L.

SUPER BOSTIK® GEL

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo cianoacrilico monocomponente trasparente, indicato per riparazioni rapide ed invisibili di superfici ben combacianti in casa, ufficio e scuola. Non cola ideale per **superfici verticali e materiali porosi**.

- CAMPI DI IMPIEGO

Incolla rapidamente ceramica, metalli, pietre dure, gomma, legno, plastiche (ad esclusione di polietilene, polipropilene e ptfe), cartone e tessuto, ideale per materiali porosi. Permette l'incollaggio immediato di particolari piccolissimi, è ideale per riparare oggetti di uso comune: giocattoli, soprammobili, occhiali, scarpe, ecc.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

✕	Base estere	Ethyl(2) cianoacrilato
✕	Aspetto	Liquido/incolore
✕	Densità	1,08 – 1,13
✕	Viscosità Brookfield	60.000 – 90.000 mPa.s
✕	Tempo di presa alu/alu	60-100 sec.
✕	Tempo di presa EPDM/EPDM	15-25 sec.
✕	Forza di presa (DIN EN 1465)	14,5-18,0 N/mm ²
✕	Forza di presa EPDM/EPDM	1,8-2,3 N/mm ²
✕	Forza di presa EPDM/EPDM (7gg a 70°C)	1,6-2,0 N/mm ²

- AVVERTENZE

Il prodotto agisce rapidamente, è in grado d'incollare rapidamente anche la pelle. In tal caso è opportuno separare con delicatezza e gradualmente la pelle incollata aiutandosi con acqua tiepida e sapone. Evitare il distacco forzato e/o l'uso di oggetti appuntiti che possono causare lesioni peggiori.

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto in contenitori originali almeno 12 mesi. Per una migliore conservazione si consiglia di riporre in luogo fresco e asciutto (se possibile a 4°C ca.)

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente con alcool o acetone le parti da incollare. Verificare che le superfici combacino perfettamente. Applicare uno strato sottile di adesivo su una sola delle due parti da incollare (minore è la quantità, più rapido e tenace è l'incollaggio).

Unire le superfici e premere per alcuni secondi.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto.