

SUPER BOSTIK® PLASTICA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo cianoacrilico bicomponente trasparente indicato per incollare rapidamente tutti i tipi di plastica, particolarmente adatto per l'incollaggio di poliolefine (polietilene, polipropilene), gomme termoplastiche, EPDM, PTFE, siliconi e altri materiali difficili.

- CAMPI DI IMPIEGO

Incolla rapidamente tutti gli oggetti in plastica esistenti in ufficio, casa, scuola.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

€ Base estere	Ethyl(2) cianoacrilato
€ Aspetto	Liquido/incolore
€ Densità	1,05 – 1,10
€ Viscosità Brookfield	80 – 120 mPa.s
€ Tempo di presa alu/alu	20-40 sec.
€ Tempo di presa EPDM/EPDM	2-4 sec.
€ Forza di presa (DIN EN 1465)	16-20 N/mm ²
€ Forza di presa EPDM/EPDM	2,0-2,4 N/mm ²

- Attivatore

€ Composizione	Amine alifatiche in solvente
€ Colore	incolore
€ Densità	0,68
€ Viscosità	1,25 mPa.s
€ Punto di infiammabilità	-1°C
€ Solvente	Eptano.

- MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente con alcool o acetone le parti da incollare. Verificare che le superfici combacino perfettamente. Applicare su entrambe le superfici l'attivatore (bottiglietta). Lasciare asciugare per alcuni secondi. Applicare uno strato sottile di adesivo su una

sola delle due parti da incollare (minore è la quantità, più rapido e tenace è l'icollaggio).

Unire le superfici e premere per alcuni istanti.

Attendere qualche minuto prima di rimuovere l'oggetto.

- AVVERTENZE

Il prodotto agisce rapidamente, è in grado d'incollare rapidamente anche la pelle. In tal caso è opportuno separare con delicatezza e gradualmente la pelle incollata aiutandosi con acqua tiepida e sapone. Evitare il distacco forzato e/o l'uso di oggetti appuntiti che possono causare lesioni peggiori.

Non utilizzare per contenitori in plastica destinati a contenere prodotti ad uso alimentare (liquidi e alimenti).

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto in contenitori originali almeno 12 mesi. Per una migliore conservazione si consiglia di riporre in luogo fresco e asciutto (se possibile a 4°C ca.)

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto.