



SCHEDA TECNICA (CONFORME A SCHEDA PRODUTTORE)

DISTRIBUITA DA **SARGOM S.R.L.**

TESSUTO VETROTEFLONATO

SUPPORTO	TESSUTO DI VETRO
RIVESTIMENTO	PTFE
PESO (g/mq) SENZA ADESIVO	240 +/- 5 %
COLLANTE	SILICONICO
SPESSORE ADESIVO (MICRON)	50
ADESIONE (N) (BS 5350 C11)	10
TEMPERATURA MAX DI IMPIEGO	260° C

Avvertenza: tutti i dati in questo prospetto derivano dalle ns. esperienze e si intendono forniti esclusivamente per Vs. informazione. Da essi non può derivare alcuna obbligatorietà.